NORDIC STORIES

Hidden Plains

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Solution-Dyed Nylon (20% recyceltes Material)
Schmutzabweisend	Von sich aus schmutzabweisende Faser
Poleinsatzgewicht	595 g/m²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	38 / 10 cm
Noppenzahl	179,528 /m²
Polschichtdicke	3,3 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC® Comfort 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	8,9 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4100 g/m²
Fliesen/Karton	20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	30 dB ΔL_w
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,25 (H) Klasse E
Alpha-p Werte	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,35, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,40

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 59% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO_2-neutrale Bodenbeläge, CO_2-Bilanz (Cradle to Gate)
100% reduzierte CO_2-Emissionen: (Cradle to Gate) 7,53 kg CO_2 e/m²
(EPD-Berechnung A1-A3)

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Um die hälfte versetzte verlegung

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041

DOP-0338-1004-02 BS EN 14041

Feldstraße 1 • 6020 Innsbruck • t 0512 29 12 66 • f 0512 29 12 66-30 • office@traugott-tirol.at • traugott-tirol.com

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.