NORTHWARD BOUND 2.0

Snow

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Thrive® matter Nylon aus 90% recycelter Faser
Schmutzabweisend	Von sich aus schmutzabweisende Faser
Poleinsatzgewicht	560 g/m²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	39,2 / 10 cm
Noppenzahl	185,197 /m²
Polschichtdicke	3,1 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC® Comfort 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	9,1 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4100 g/m²
Fliesen/Karton	22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	30 dB ΔL_w
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 Klasse D
Alpha-p Werte	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,35, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,40

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 69% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT™ – CO_2-neutrale Bodenbeläge: CO_2-Bilanz (Cradle to Gate) 4,59 kg CO_2 e/m² (EPD-Berechnung A1-A3), 100% reduzierte CO_2-Emissionen: (Cradle to Gate) durch Investionen in erneuerbare Energien*

GARANTIES

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

* Umweltproduktdeklarationen (EPDs - zeigen den CO_2-Fußabdruck und damit verbundene Informationen der jeweiligen Produkte auf) unterliegen der Verifizierung durch Dritte.

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Monolithic

CE

DOP-2895-1004-02
BS EN 14041

Feldstraße 1 • 6020 Innsbruck • t 0512 29 12 66 • f 0512 29 12 66-30 • office@traugott-tirol.at • traugott-tirol.com

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.